
ТИП КРАСКИ	Водоразбавляемая однокомпонентная грунтовка, в качестве связующего использован силикатный калий.
ПРИМЕНЕНИЕ	Применяется для подготовки наружных и внутренних поверхностей из силикатного минерала под силикатную краску SILIKATFÄRG.
СПЕЦСВОЙСТВА	Краска связывает и укрепляет старые выветренные оштукатуренные поверхности, и способствует равномерному впитыванию поверхностной краски.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Содержание сухих веществ	Прим. 7 объемных %
Связующее	Стабилизированный силикатный калий
Летучие органические вещества (VOC)	EU VOC допустимое значение (kat A/h): 30 г/л 2010. VOC изделия: макс.30 г/л.
Практическая укрывистость	3 - 5 м ² /л Значения по укрывистости сильно зависят от абсорбционных свойств и структуры основания.
Плотность	1,1 г/мл
Время высыхания, +23°C, относительная влажность 50 %	
Покрытие следующим слоем	через 12 часов
Разбавитель, очистка инструментов	Вода
Глянец	Матовая
Цвета	Бесцветная

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ См. паспорт по технике безопасности.

См. на обороте

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности

НОВЫЕ ПОВЕРХНОСТИ:

Бетонные элементы оставить для высыхания на один отопительный сезон до окраски. Особое внимание уделить при высыхании бетонных элементов Ву 32 (макс.К40) из - за очень медленного высыхания.

Рекомендуется новые оштукатуренные поверхности обрабатывать через 6 - 8 недель, после отверждения поверхностей.

С окрашиваемых поверхностей смыть грязь при помощи фильтра давления. При необходимости можно использовать песок с водой, металлическую щетку или соответствующий способ, которым можно достигнуть достаточного профиля поверхности (например, mold -cast surface).

ВНИМ. При окрашивании бетонных элементов следует убедиться, что с поверхности удален цементный клей.

Для твердых хорошо прикрепленных поверхностей предварительная подготовка не требуется. Подложки с сильными абсорбционными свойствами следует обработать силикатной грунтовкой SILIKATBINDER, разбавленной водой в пропорции 1:1.

Укрывистость готовой смеси составляет 3 - 5 м² /л. Смесь наносить равномерно на поверхность, что легко достигается при добавлении в смесь 10% разбавленной силикатной краски SILIKATFÄRG.

При обработке оснований, содержащих асбест, следует следовать инструкциям, выданными уполномоченными органами.

Предварительную обработку поверхности нельзя выполнять механическим способом очистки, при котором выделяется пыль, без хорошего респиратора. Необходимо произвести улавливание и уничтожение асбестовых отходов в надлежащем порядке.

РАНЕЕ ОКРАШЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ:

Силикатную грунтовку не следует применять для поверхностей, окрашенные красками, содержащие органические связующие, например, стирол-акрилат и для поверхностей, окрашенные алкидными, масляными или латексными красками. Если нет уверенности, какого типа покрытие на поверхности, пожалуйста, обращайтесь к компании «ТЕКНОС». Старые поверхности, обработанные известковой краской, предварительно обработать силикатной грунтовкой SILIKATBINDER, разбавленной водой в пропорции 1:1. Удалить слой с сильным мелованием и неплотный поверхностный слой краски до твердого основания. Большие трещины и прочие повреждения починить, например, строительным раствором.

Условия нанесения

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой. Во время нанесения и высыхания краски температура воздуха, поверхности и краски должны быть выше +8°C и относительная влажность воздуха ниже 80%. Избегать выполнения окраски на солнцепеке.

Нанесение

ГРУНТОВОЧНУЮ ОКРАСКУ выполнять смесью силикатной краской SILIKATFÄRG и силикатной грунтовкой SILIKATBINDER. Пропорция смешивания 2:1.

ПРИ ОКРАСКЕ ПРИНЯТЬ ВО ВНИМАНИЕ:

-Поверхности из стекла, керамических и клинкерных плит, природных камней и металла должны быть тщательно защищены из-за корродирующих свойств краски.

-Применять защитные очки и защитные перчатки во время работы.

-SILIKATBINDER - силикатную грунтовку наносить кистью, валиком или распылителем (также безвоздушный распылитель т.е. распылитель высокого давления подходит).

Для абсорбирующих и шероховатых поверхностей рекомендуется нанесение кистью.

-Наилучший метод, которым можно достигнуть однородность цвета, это нанесение «известковым методом», то есть, краска наносится валиком или кистью скрещивающими движениями.

-Никогда не прекращать работу на середине больших участков, а только на естественно предельных зонах.

-Используйте соответствующие поддерживающие сооружения или лестницы для рационального выполнения работы.

ХРАНЕНИЕ

Защищать от мороза.

Срок хранения примерно 12 месяцев.