

Мааларин Валколакка, глянцевый - Предыдущее качество

Мааларин Валколакка, глянцевый - Предыдущее качество - Maalarin Valkolakka, kiiltävä




ТИП Тиксотропная алкидная краска.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Предназначена для окраски деревянных, древесностружечных и древесноволокнистых поверхностей внутри зданий.
---------------------------	--

ОБЪЕКТЫ	Применяется для окраски дверей, оконных рам и мебели.
----------------	---

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДААННЫЕ



Базис	А и С
-------	-------

Цвета Согласно каталогам «Тиккурила Симфония».

Степень блеска Глянцевая

Расход 10 - 12 м²/л.

Тара Базис А: 0,9 л и 2,7 л, 9 л, (глянцевая белая краска также по 0,225 л).
Базис С: 0,9 л.

Разбавитель	Уайт-спирит 1050 и Растворитель для распыления 1032
-------------	---

Способ нанесения	Наносится кистью, валиком или распылением.
------------------	--

Время высыхания при От пыли – около 4 часов.

+23°C и Следующий слой можно наносить через сутки.

относительной Поверхность считается готовой к эксплуатации через сутки.

Стойкость к мытью Устойчива к обычным моющим средствам.

Стойкость к химикатам	Выдерживает скипидар, уайт-спирит, неустойчива, например, к нитрорастворителям.
-----------------------	---

Выдерживает растительные, животные и смазочные масла.

Износостойкость Хорошая.

Сухой остаток 64 %

Плотность 1,1 кг/л.

Хранение	Выдерживает хранение и транспортировку при низких температурах.
----------	---

Код	400-серия
-----	-----------

Сертификат Декларация о соответствии

Свидетельство о государственной регистрации

Мааларин Валколакка, глянцевый - Предыдущее качество

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при обработке	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, температура воздуха выше +5°C, а относительная влажность воздуха менее 80%. В случае, если работы проводятся при температуре ниже +23°C и влажности выше 50%, время высыхания увеличивается!
Предварительная подготовка	Неокрашенная поверхность: Обезжирить и очистить поверхность от грязи и пыли. Загрунтовать грунтовкой "Еху" или "Отекс". Ранее окрашенная поверхность: Вымыть поверхность раствором "Маалипесу", затем тщательно промыть водой и дать просохнуть. Отслаивающуюся краску удалить скребком. Всю поверхность отшлифовать, пыль удалить. Выправить неровности алкидной шпатлевкой "Спаккели". Высохшую шпатлевку отшлифовать и пыль от шлифовки удалить. При необходимости загрунтовать грунтовкой "Еху" или "Отекс".
Окраска	"Мааларин Валколакка" обычно не перемешивают. Если перемешивание требуется, например, при разбавлении, краска должна постоять некоторое время для восстановления тиксотропности, нужной для нанесения кистью. При необходимости для нанесения кистью разбавить краску уайт-спиритом, а для распыления – растворителем 1032. Наносить краску кистью, валиком или распылением в 1-2 слоя.
Очистка инструментов	Рабочие инструменты промыть Уайт-спиритом 1050 или моющим средством "Пенсселипесу".
Уход	Избегать применения моющих средств и сильной очистки свежеекрасочной поверхности, так как свежее покрытие достигает своей окончательной твердости и стойкости в течение ок. одного месяца после окраски. В случае необходимости для очистки покрытия в данный период можно применить легкую очистку влажной мягкой тканью. Примерно через месяц после окраски готовое покрытие можно очищать нейтральными (pH 6-8) моющими средствами с помощью мягкой ткани или губки. Особенно грязные поверхности можно очищать слабыми щелочными моющими средствами (pH 8-10). После очистки поверхность необходимо тщательно вымыть чистой водой.
Ремонтная окраска	Поверхность, ранее окрашенную краской "Мааларин Валколакка" можно окрашивать краской "Мааларин Валколакка". См. пункт "Предварительная подготовка".

ОХРАНА ТРУДА

Содержит алифатический уайт-спирит. ВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ВЕЩЕСТВО. Избегать вдыхания паров растворителей или красочной пыли от распыления. Организовать эффективный воздухообмен. По краске имеется паспорт техники безопасности.



[Паспорт техники безопасности](#)

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

Не выливать в канализацию, водоем или в почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку – соблюдать местное законодательство.

ТРАНСПОРТИРОВКА VAK/ADR -

tip300507/inh070704/lko310507/400- ja 470

[Назад](#)

Мааларин Валколакка, глянцевый - Предыдущее качество

Выбрали продукт?

Найдите ближайший магазин в вашем городе

