


## Яссяпласт 2 краска для потолка

Яссяпласт 2 краска для потолка - Ässäplast 2 kattomaali



<b>ТИП</b>	Водоразбавляемая акрилатная краска.
<b>ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ</b>	Предназначена для окраски оштукатуренных, бетонных, зашпатлеванных поверхностей, гипсовых, древесноволокнистых и древесностружечных плит внутри здания. Применяется также для ремонтной окраски ранее окрашенных поверхностей.
<b>ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ</b>	Применяется для окраски внутренних потолков, от которых требуется высокая стойкость к износу и мытью. Применяется также для окраски оцинкованных вентиляционных труб.
<b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ</b>	
Базис	AP
Цвета	Белый. Колеруется в светлые цвета гаммы "Тиккурила Симфония". При колеровке употребляют только половину от указанного в рецептуре объема пигментных паст. Могут быть незначительные отклонения от цвета эталона. Проверьте цвет в случае использования продукта в качестве покрывной краски.
Степень блеска	Глубоко матовая
Класс эмиссии строительного материала	M1
Расход	На впитывающие поверхности – 5-7 м <sup>2</sup> /л. На невпитывающие поверхности – 9 -11 м <sup>2</sup> /л.
Тара	18 л.
Разбавитель	Вода
Способ нанесения	Наносится валиком, кистью или распылением. При распылении под высоким давлением применять сопло 0,015"-0,021". т.е. 0,380-0,530 мм. Допускается разбавлять на 0-5 % по объему.
Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%	От пыли – 30 мин. Следующий слой можно наносить через 2-4 часа.
Стойкость к мытью	Выдерживает более 2 000 проходов щеткой.
Стойкость к химикатам	Выдерживает чистящие химикаты и слабые растворители, например, уайт-спирит.
Термостойкость	85 °C.
Стойкость к мокрому трению	4 класс по ISO 11998.
Сухой остаток	Ок. 35 %, в зависимости от оттенка.
Плотность	Ок. 1,4 кг/л.
Хранение	Защищать от мороза!
Код	896 0201
Свидетельство о государственной регистрации	 <a href="#">Свидетельство о государственной регистрации</a>

## Яссяпласт 2 краска для потолка

Сертификат  
пожарной  
безопасности

 [Пожарный сертификат](#)

## Яссяпласт 2 краска для потолка

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при обработке	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура воздуха и подложки должна быть не ниже +5 °С и относительная влажность воздуха – не выше 80 %.
Предварительная подготовка	<p>Неокрашенная поверхность: Очистить поверхность от грязи и пыли. При необходимости, выровнять поверхность подходящей шпатлевкой серии "Престо" или "Престонит". Высохшую поверхность отшлифовать, пыль удалить. Окрасить краской "Яссяпласт 2".</p> <p>Окрашенная ранее поверхность: Поверхность вымыть моющим средством "Маалипесу", затем тщательно промыть чистой водой. Неровности выровнять подходящей шпатлевкой серии "Престо" или "Престонит", высохшую поверхность отшлифовать и пыль удалить.</p>
Окраска	Краску тщательно перемешать перед применением. При необходимости, разбавить водой. Наносить валиком, кистью или распылением в 1–2 слоя.
Очистка инструментов	Удалить лишнюю краску с инструмента и незамедлительно промыть водой. Успевшие подсохнуть остатки краски удалить моющим средством "Пенсселипесу".
Уход	Готовое покрытие рекомендуется очищать не ранее, чем через месяц после окраски.

Поверхность рекомендуется очищать нейтральным (рН 6–8) моющим раствором с помощью влажной мягкой губки или ткани. При этом необходимо придерживаться рекомендаций производителя по разбавлению моющего раствора. Поверхность не должна оставаться мокрой после мытья.

Готовое покрытие достигает своей окончательной твердости и стойкости в течение одного месяца после окраски, поэтому не рекомендуется очищать его ранее окончания этого срока. При необходимости очистки поверхности в данный период можно применить легкую очистку влажной мягкой тканью.

Ремонтная окраска	Ремонтную окраску поверхности, окрашенной ранее краской "Яссяпласт 2", можно производить водоразбавляемой краской такого же типа. См. пункт "Предварительная подготовка".
-------------------	---

### ОХРАНА ТРУДА

Состав продукта не предусматривает предупредительной маркировки. Работу выполнить с большой осторожностью и тщательностью, избегая лишнего, ненужного соприкосновения с материалом. На продукт имеется паспорт техники безопасности.

 [Паспорт техники безопасности](#)

### ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно вывезти на свалку – соблюдать местное законодательство.

**ТРАНСПОРТИРОВКА** VAK/ADR -

[Назад](#)

**Выбрали продукт?  
Найдите ближайший магазин в вашем городе**



## Яссяпласт 2 краска для потолка