


## Паркетти-Ясса грунтовочный лак


### Паркетти-Ясса грунтовочный лак - Прекращено производство



<b>ТИП</b>	Водоразбавляемый акрилатный грунтовочный лак на полиуретановой основе.
<b>ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ</b>	Предназначен для грунтования отшлифованных поверхностей под покрывной лак "Паркетти-Ясса".
<b>ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ</b>	Применяется для паркетных и дощатых полов. Чтобы убедиться в правильности выбора лака для конкретного материала рекомендуется сделать пробную выкраску.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



Расход	15-20 м <sup>2</sup> /л при нанесении в один слой стальным шпателем.
Тара	1 л, 3 л, 10 л.
Разбавитель	Вода
Соотношения смешивания	При необходимости разбавляется водой.
Способ нанесения	Наносится тонким слоем шпателем из нержавеющей стали.
Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%	См. инструкцию по применению.
Сухой остаток	ок. 32%.
Плотность	1,1 кг/л.
Хранение	Защищать от мороза.
Свидетельство о государственной регистрации	 <a href="#">Свидетельство о государственной регистрации</a>

## Паркетти-Ясса грунтовочный лак

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при обработке	Деревянная поверхность должна быть сухой, чистой и обезжиренной. Температура воздуха и поверхности должна быть выше +15°C, а относительная влажность воздуха менее 80%.
Предварительная подготовка	Шлифовка и заделка: Проводимая согласно инструкции шлифовка уменьшает расход лака и ускоряет высыхание. Если деревянная поверхность остается слишком шероховатой, древесина впитывает много лака, вследствие чего увеличивается расход и замедляется высыхание.  Отшлифовать шлифовальной машиной паркетные и дощатые полы до гладкого состояния. Заделать щели шире 0,5 мм массой, изготовляемой из пыли от шлифовки и грунтовочного лака. Наносить массу плотно по всему полу крест-накрест шпателем из нержавеющей стали. Через час отшлифовать пол по направлению текстуры древесины или света от окна (шкуркой № 100 или 120). Пыль от шлифовки тщательно удалить пылесосом.
Лакирование	Для проверки соответствия лака для конкретного паркета сделать пробную лакировку на небольшом участке из такого же паркета.  Лак слегка перемешать перед применением, не взбивая воздух с ним. Налить грунтовочный лак на пол и наносить тонким слоем шпателем из нержавеющей стали по направлению волокон или текстуры древесины. Дать высохнуть около часа. При необходимости отшлифовать поверхность (шкуркой № 150). Пыль тщательно удалить пылесосом. Наносить еще 1-2 слоя грунтовочного лака, причем дать поверхности просохнуть 30-60 минут до нанесения следующего слоя. После высыхания грунтовочного лака наносить 2-3 слоя покрывного лака "Паркетти-Ясса".
Очистка инструментов	Рабочие инструменты промыть водой или моющим средством "Пенсселипесу".
Уход	Лакированная поверхность достигает своей окончательной износостойкости и химстойкости примерно через 2 недели после лакировки. В этот период избегать очистки поверхности. Очищать поверхность мягкой щеткой или тряпкой. Грязные участки очищать тканью, намоченной в нейтральном моющем растворе (pH 6-8).

### ОХРАНА ТРУДА

Работу выполнить с большой осторожностью и тщательностью, избегая длительного, ненужного соприкосновения с материалом. На материал имеется паспорт техники безопасности.

 [Паспорт техники безопасности](#)

### ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку – соблюдать местное законодательство.

### ТРАНСПОРТИРОВКА VAK/ADR -

hok081205/akk091205/ 0053913

[Назад](#)

**Выбрали продукт?**

**Найдите ближайший магазин в вашем городе**

