

Евро Праймер

Евро Праймер - Euro Primer

ТИП

Водоразбавляемая укрепляющая акриловая грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ. Подходит для использования в сухих и влажных помещениях, в том числе и ванных комнат. Содержит добавки против грибков и плесени. Поставляется в виде концентрата (1:3).



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ


Предназначена для предварительной подготовки оштукатуренных, кирпичных, бетонных, гипсокартонных и газобетонных поверхностей, гипсовых строительных материалов, волокнисто-цементных панелей, древесно-стружечных и древесно-волоконистых плит, а также легкоомеляющихся старых покрытий. Для внутренних работ применяется под покрывные краски серии Евро, а также Гармония, Джокер и др. Грунтовка хорошо пропитывает поверхность, обеспечивает профилактику роста грибков и плесени.

Для наружных работ грунтовка предназначена для пропитки бетонных оснований, цементных штукатурок, акрилатных фасадных шпатлёвок перед нанесением фасадных водно-дисперсионных акриловых красок. Не применять по слабодержащимся покрытиям и штукатуркам.

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

-

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



Цвета	Бесцветный
Расход	5–14 м ² /л, в зависимости от впитывающей способности поверхности.
Тара	0,9 л, 3 л, 10 л
Разбавитель	Вода
Способ нанесения	Наносится кистью, валиком или распылением.
Время высыхания	1 час при температуре +20±2 °С и относительной влажности 65±5 %. Последующая окраска через 1,5 часа.
Плотность	Ок. 1 кг/л.
Хранение	Концентрат хранить и транспортировать при температуре выше 0 °С, в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги и прямых солнечных лучей. Срок хранения в невскрытой заводской упаковке 24 месяца со дня изготовления.
Код	S90 0001
Свидетельство о государственной регистрации	 Свидетельство о государственной регистрации

Евро Праймер

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при обработке	Обрабатываемая поверхность должна быть сухой и чистой. Влажность окрашиваемых строительных конструкций не должна превышать 8 %. Температура поверхности, краски и воздуха должна быть выше +5 °С, а относительная влажность воздуха – ниже 80 %.
Предварительная подготовка	Перед нанесением поверхность тщательно очистить от пыли, меловой или известковой побелки, непрочно держащихся старых покрытий.
Окраска	Приготовить рабочий раствор грунтовки разбавлением концентрата чистой водой. При проведении внутренних работ грунтовку разбавлять в соотношении 3 или 4 части воды на 1 часть грунтовки. Для наружных работ и по сильно мелящим поверхностям грунтовку использовать в неразбавленном виде. Соотношение смешивания выбирают в зависимости от впитывающей способности окрашиваемой поверхности. При приготовлении рабочего раствора воду добавлять в концентрат, а не наоборот. Наносить на сухую чистую поверхность кистью, валиком или краскораспылителем в 1–2 слоя, в зависимости от состояния обрабатываемой поверхности.
Очистка инструментов	Рабочие инструменты очистить водой.

ОХРАНА ТРУДА

Состав грунтовки не предполагает особых мер предосторожности. Работу рекомендуется выполнять, избегая лишнего соприкосновения с материалом.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку – соблюдать местное законодательство.

ТРАНСПОРТИРОВКА -

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Изготовитель:
ООО «Тиккурила»
192289, Россия, г. Санкт-Петербург, пр. 9-го Января, д.
15, корп. 3
тел. (812) 380-3399, факс (812) 380-3833
e-mail: sales@tikkurila-spb.ru. www.tikkurila.ru
ИНН 7816424590, КПП 784601001

[Назад](#)

Выбрали продукт?
Найдите ближайший магазин в вашем городе

