


Новапласт 7

Новапласт 7



ТИП	Водоразбавляемая полимерная краска, не содержащая растворителей.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Предназначена для окраски бетонных, оштукатуренных и зашпатлеванных поверхностей, гипсовых, древесностружечных и древесноволокнистых плит внутренних помещений. Применяется также для ремонтной окраски ранее окрашенных поверхностей.
ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ	Применяется для окраски стен и потолков в сухих помещениях, например, жилые помещения, кухни, офисные и общественные помещения, подвергающиеся небольшой нагрузке.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
Базис	А и С
Цвета	Колеруется в цвета гаммы "Тиккурила Симфония".
Степень блеска	Матовая
Класс эмиссии строительного материала	M1
Расход	На впитывающие поверхности – 5-7 м ² /л. На невпитывающие поверхности – 9-11 м ² /л.
Тара	Базис А: 2,7 л, 9 л, 18 л. Базис С: 9 л, 18 л.
Разбавитель	Вода
Способ нанесения	Наносится кистью, распылением или валиком. При распылении под высоким давлением применять сопло 0,017" – 0,021". Допускается разбавить до 10 % по объему.
Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%	От пыли – 30 минут. Нанесение следующего слоя можно производить через 1-2 часа.
Стойкость к мытью	Выдерживает более 2000 проходов щеткой.
Стойкость к химикатам	Выдерживает чистящие средства и такие слабые растворители, как, например, уайт-спирит.
Термостойкость	85°C сухого тепла.
Стойкость к мокрому трению	Класс 2 по ISO 11998.
Сухой остаток	Ок. 42 %.
Плотность	Ок. 1,3 кг/л.
Хранение	Защищать от мороза.
Код	834-серия
Свидетельство о государственной регистрации	 Свидетельство о государственной регистрации

Новапласт 7

Сертификат
пожарной
безопасности

 [Пожарный сертификат](#)

Новапласт 7

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при обработке	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура воздуха должна быть не ниже +5 °С и относительная влажность воздуха – не выше 80 %.
Предварительная подготовка	<p>Неокрашенная поверхность: Очистить поверхность от грязи и пыли. При необходимости, выправить поверхность подходящей шпатлевкой серии "Престо" или "Престонит". Высохшую поверхность отшлифовать, пыль удалить. Загрунтовать, например, грунтовкой "Новапласт 2".</p> <p>Ранее окрашенная поверхность: Вымыть поверхность разбавленным раствором "Маалипесу", затем тщательно промыть водой и дать просохнуть. Твердую, глянцевую поверхность отшлифовать до матового состояния. Пыль от шлифовки удалить. Выправить неровности подходящей шпатлевкой серии "Престо" или "Престонит". Высохшую поверхность отшлифовать, пыль удалить. При необходимости, загрунтовать поверхность грунтовкой "Новапласт 2".</p>
Окраска	Краску тщательно перемешать перед применением. При необходимости разбавить водой. Наносить валиком, кистью или распылением в 1-2 слоя.
Очистка инструментов	Удалить лишнюю краску с инструмента, после чего незамедлительно промыть водой или моющим средством "Пенсселипесу".
Уход	<p>При необходимости, не ранее, чем через 1 месяц после окраски. Для очистки использовать сухую щетку или тряпку. Загрязнения на поверхности можно очищать смоченной в нейтральном моющем растворе (рН 6–8) тканью. После очистки поверхность не должна оставаться мокрой. Придерживаться инструкций производителя моющего средства при изготовлении моющего раствора.</p> <p>Окрашенная поверхность достигает своей окончательной износостойкости и твердости в течение примерно одного месяца, поэтому в течение нескольких недель после окраски рекомендуется избегать сильной ее очистки. При необходимости, можно производить легкую очистку сухой или влажной тряпкой.</p>
Ремонтная окраска	Окрашенные краской «Новапласт 7» поверхности возможно перекрасить однотипной водоразбавляемой краской. См. пункт "Предварительная подготовка".

ОХРАНА ТРУДА

Состав продукта не предполагает предупредительной маркировки. Работу выполнить с большой осторожностью и тщательностью, избегая длительного ненужного соприкосновения с материалом. На продукт имеется паспорт техники безопасности.

 [Паспорт техники безопасности](#)

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно вывозить на свалку – соблюдать местное законодательство.

ТРАНСПОРТИРОВКА VAK/ADR -

[Назад](#)

Выбрали продукт?

Найдите ближайший магазин в вашем городе



Новапласт 7