

Пунамаали краска на масляной основе

Пунамаали краска на масляной основе

ТИП

Водоразбавляемая краска на основе льняного масла. В качестве пигментов применяются, например, атмосферостойкие железистоокиси. "Пунамаали" образует дышащее стойкое покрытие.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначена для окраски наружных пиленых и шероховатых бревенчатых поверхностей, а также для ремонта и перекраски поверхностей, ранее окрашенных краской на красной охре.

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для окраски пиленых и грубобревенчатых наружных стен жилых и общественных зданий.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


Цвета Цвет натуральной красной охры.
 Степень блеска Глубоко матовая
 Расход На пиленую или шероховатую бревенчатую поверхность – 4-6 м²/л.

Тара 10 л, 20 л.
 Разбавитель Вода
 Способ нанесения Наносится синтетической щеточной кистью.
 Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50% 4 часа. Следующий слой рекомендуется наносить через сутки.

Атмосферостойкость Хорошая, также в промышленной среде.
 Сухой остаток Ок. 19%.
 Плотность 1,2 кг/л.
 Хранение Защищать от мороза.
 Код 006 5600

Свидетельство о государственной регистрации  [Tikkurila Oyj Гигиеническое заключение](#)



Пунамаали краска на масляной основе

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при обработке	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура воздуха во время работ и высыхания должна быть не ниже +5 °C и относительная влажность воздуха – не выше 80 %.
Предварительная подготовка	Неокрашенная поверхность: Очистить поверхность от грязи, пыли и слабодержащихся древесных волокон. Удалить смолу с поверхности сучков с помощью стального скребка. Защитить поддающиеся ржавлению металлические поверхности противокоррозионной грунтовкой "Ростекс Супер". Ранее окрашенная поверхность: С ранее окрашенной поверхности удалить старую краску скребком и щеткой, очистить от пыли. Защитить поддающиеся ржавлению металлические поверхности противокоррозионной грунтовкой "Ростекс Супер".
Окраска	Перед применением краску тщательно перемешать и, если необходимо, разбавить водой. Наносить краску обильным количеством в 1–2 слоя с помощью щеточной кисти. Во избежание разницы в оттенках запастись достаточным количеством краски, необходимым для окраски всей поверхности. При нанесении распылением рекомендуется сразу после распыления обработать поверхность кистью, плотно прижимая ее к поверхности. Таким образом, можно улучшить адгезию и гарантировать нанесение рекомендуемой толщины слоя.
Очистка инструментов	Рабочие инструменты промыть водой.
Уход	Необходимо осторожно обращаться с окрашенной поверхностью. Загрязненную поверхность можно подвергнуть легкой очистке щеткой и промыть одной водой.

ОХРАНА ТРУДА

Состав краски не предполагает особых мер предосторожности. На продукт имеется паспорт техники безопасности.



[Паспорт техники безопасности](#)

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку – соблюдать местное законодательство.

ТРАНСПОРТИРОВКА VAK/ADR -

[Назад](#)

Выбрали продукт?
Найдите ближайший магазин в вашем городе

