


Яссяпласт 3 грунтовка

Яссяпласт 3 грунтовка



ТИП	Водоразбавляемая акрилатная грунтовка.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Предназначена для грунтования оштукатуренных, бетонных, зашпатлеванных поверхностей, гипсовых, древесноволокнистых и древесностружечных плит внутри здания. Применяется также для ремонтной окраски ранее окрашенных поверхностей.
ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ	Применяется для окраски внутренних стен и потолков в помещениях, поверхности которых требуют применения грунтовки, обладающей высокой адгезией к подложке и которые могут подвергаться большой механической нагрузке, например, кухни, торговые помещения, классные комнаты, больничные палаты, лестничные клетки, а также общественные помещения. Рекомендуется в качестве грунтовки под краски "Яссяпласт 7" и "Яссяпласт 20". Применяется также для грунтования оцинкованных поверхностей.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
Базис	АР
Цвета	Белый. Колеруется в светлые цвета гаммы "Тиккурила Симфония". При колеровке употребляют только половину от указанного в рецептуре объема пигментных паст. Могут быть незначительные отклонения от цвета эталона.
Степень блеска	Глубоко матовая
Класс эмиссии строительного материала	M1
Расход	На впитывающие поверхности – 5-7 м²/л. На невпитывающие поверхности – 9 -11 м²/л.
Тара	18 л.
Разбавитель	Вода
Способ нанесения	Наносится валиком, кистью или распылением. При распылении под высоким давлением применять сопло 0,015" – 0,021". т.е. 0,380-0,530 мм. Допускается разбавлять на 0-5% по объему.
Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%	От пыли – 30 мин. Следующий слой можно наносить через 2-4 часа.
Стойкость к мытью	Выдерживает более 2000 проходов щеткой.
Стойкость к химикатам	Выдерживает чистящие химикаты и слабые растворители, например, уайт-спирит.
Термостойкость	85°C.
Стойкость к мокрому трению	2 класс по ISO 11998.
Сухой остаток	Ок. 36%, в зависимости от оттенка.
Плотность	Ок. 1,3 кг/л.
Хранение	Защищать от мороза!

Яссяпласт 3 грунтовка

Код

876 0201

Свидетельство о
государственной
регистрации



[Свидетельство о государственной регистрации](#)

Яссяпласт 3 грунтовка

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при обработке	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура воздуха и подложки должна быть не ниже +5 °C и относительная влажность воздуха – не выше 80 %.
Предварительная подготовка	Неокрашенная поверхность: Очистить поверхность от грязи и пыли. При необходимости, выровнять поверхность подходящей шпатлевкой серии "Престо" или "Престонит". Высохшую поверхность отшлифовать, пыль удалить. Окрасить краской "Яссяпласт 3". Окрашенная ранее поверхность: Поверхность вымыть моющим средством "Маалипесу", затем тщательно промыть чистой водой. Неровности выровнять подходящей шпатлевкой серии "Престо" или "Престонит". Высохшую поверхность отшлифовать и пыль удалить.
Окраска	Краску тщательно перемешать перед применением. При необходимости, разбавить водой. Наносить валиком, кистью или распылением в 1–2 слоя.
Очистка инструментов	Удалить лишнюю краску с инструмента и незамедлительно промыть водой. Успевшие подсохнуть остатки краски удалить моющим средством "Пенсселипесу".
Уход	В случае, если грунтовка применяется в качестве покрывной краски, покрытие рекомендуется очищать не ранее, чем через месяц после окраски.

Поверхность рекомендуется очищать нейтральным (pH 6–8) моющим раствором с помощью влажной мягкой губки или ткани. При этом необходимо придерживаться рекомендаций производителя по разбавлению моющего раствора. Поверхность не должна оставаться мокрой после мытья.

Готовое покрытие достигает своей окончательной твердости и стойкости в течение одного месяца после окраски, поэтому не рекомендуется очищать его ранее окончания этого срока. При необходимости очистки поверхности в данный период можно применить легкую очистку влажной мягкой тканью.

Ремонтная окраска	Ремонтную окраску поверхности, окрашенной ранее грунтовкой "Яссяпласт 3", можно производить водоразбавляемой краской такого же типа. См. пункт "Предварительная подготовка".
-------------------	--

ОХРАНА ТРУДА

Состав продукта не предполагает предупредительной маркировки. Работу выполнить с большой осторожностью и тщательностью, избегая лишнего, ненужного соприкосновения с материалом. На продукт имеется паспорт техники безопасности.

 [Паспорт техники безопасности](#)

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно вывезти на свалку – соблюдать местное законодательство.

ТРАНСПОРТИРОВКА VAK/ADR -

[Назад](#)

Выбрали продукт?
Найдите ближайший магазин в вашем городе



Яссяпласт 3 грунтовка