


Яссияпласт 20 ремонтная краска


Яссияпласт 20 ремонтная краска



ТИП	Водоразбавляемая акрилатная краска, не содержащая растворителей.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Предназначена для первичной и ремонтной окраски оштукатуренных, бетонных, зашпатлеванных поверхностей, гипсовых, древесноволокнистых и древесностружечных плит внутри здания.
ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ	Применяется для окраски стен и потолков внутренних помещений, поверхности которых требуют высокой стойкости к износу и мытью, например, лестничные клетки, общественные помещения с высокой степенью нагрузки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



Базис	А
Цвета	Колеруется в светлые цвета гаммы "Тиккурила Симфония". Колерованный продукт содержит небольшое количество растворителей.
Степень блеска	Полуматовая
Класс эмиссии строительного материала	M1
Расход	На впитывающие поверхности – 5-7 м ² /л. На невпитывающие поверхности – 9-11 м ² /л.
Тара	18 л.
Разбавитель	Вода
Способ нанесения	Наносится валиком, кистью или распылением. При распылении под высоким давлением применять сопло 0,015" – 0,021". т.е. 0,380-0,530 мм. Допускается разбавлять до 5 % по объему.
Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%	От пыли – 30 мин. Следующий слой можно наносить через 1-2 часа.
Стойкость к мытью	Выдерживает более 5 000 проходов щеткой.
Стойкость к химикатам	Выдерживает чистящие химикаты и слабые растворители, например, уайт-спирит.
Термостойкость	85°C.
Стойкость к мокрому трению	1 класс по ISO 11998.
Сухой остаток	Ок. 41 %, в зависимости от оттенка.
Плотность	Ок. 1,3 кг/л.
Хранение	Защищать от мороза!
Код	898 6001
Свидетельство о государственной регистрации	 Свидетельство о государственной регистрации

Яссяпласт 20 ремонтная краска

Сертификат
пожарной
безопасности

 [Пожарный сертификат](#)

Яссяпласт 20 ремонтная краска

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при обработке	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура воздуха и подложки должна быть не ниже +5 °С и относительная влажность воздуха – не выше 80 %.
Предварительная подготовка	<p>Неокрашенная поверхность: Очистить поверхность от грязи и пыли. При необходимости, выровнять поверхность подходящей шпатлевкой серии "Престо" или "Престонит". Высохшую поверхность отшлифовать, пыль удалить. Загрунтовать грунтовкой "Яссяпласт 3".</p> <p>Окрашенная ранее поверхность: Поверхность вымыть моющим средством "Маалипесу", затем тщательно промыть чистой водой. Неровности выровнять подходящей шпатлевкой серии "Престо" или "Престонит". Высохшую поверхность отшлифовать и пыль удалить. Окрасить краской "Яссяпласт 20" или, при необходимости, сначала загрунтовать грунтовкой "Яссяпласт 3".</p>
Окраска	Краску тщательно перемешать перед применением. При необходимости, разбавить водой. Наносить валиком, кистью или распылением в 1–2 слоя.
Очистка инструментов	Удалить лишнюю краску с инструмента и незамедлительно промыть водой. Успевшие подсохнуть остатки краски удалить моющим средством "Пенсселипесу".
Уход	Избегать применения моющих средств и сильной очистки свежеекрасочной поверхности, так как свежее покрытие достигает своей окончательной твердости и стойкости в течение ок. одного месяца после окраски. При необходимости очистки поверхности в данный период можно применить легкую очистку влажной мягкой тканью.
Ремонтная окраска	Примерно через месяц после окраски готовое покрытие можно очищать нейтральными (рН 6–8) моющими средствами с помощью мягкой ткани или губки. Особенно грязные поверхности можно очищать слабыми щелочными моющими средствами (рН 8–10) с помощью мягкой ткани или губки. Соблюдать инструкций производителя моющего средства. После очистки поверхность необходимо тщательно вымыть чистой водой.
Ремонтная окраска	Ремонтную окраску поверхности, окрашенной ранее краской "Яссяпласт 20", можно производить водоразбавляемой краской того же типа. См. пункт "Предварительная подготовка".

ОХРАНА ТРУДА

Состав продукта не предполагает предупредительной маркировки. Работу выполнить с большой осторожностью и тщательностью, избегая лишнего, ненужного соприкосновения с материалом. На продукт имеется паспорт техники безопасности.

 [Паспорт техники безопасности](#)

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

Не выливать в канализацию, водоем или в почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно вывезти на свалку – соблюдать местное законодательство.

ТРАНСПОРТИРОВКА VAK/ADR -

[Назад](#)

Выбрали продукт?

Найдите ближайший магазин в вашем городе



Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по

Яссяпласт 20 ремонтная краска