

**ТИП КРАСКИ** Водоразбавляемая красная краска на основе льняного масла. В качестве пигментов используются окислы железа, устойчивые к атмосферным нагрузкам.

**ПРИМЕНЕНИЕ** Применяется для окраски ранее не окрашенных распиленных поверхностей досок, бревен и ранее окрашенных поверхностей красными (охра) красками на основе льняного масла, для наружного применения. Краска не подходит для окраски строганных поверхностей, а также поверхностей, ранее окрашенных другими типами красок. Атмосфероустойчивая и экономичная краска для хозяйственных построек, таких как склады, фермы, сараи, заборы и т.д.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

**Содержание сухих веществ** Прим. 20 объемных %

**Летучие органические вещества (VOC)** EU VOC допустимое значение (кат A/d): 130 г/л. VOC изделия: макс.130 г/л.

**Практическая укрывистость** Для распиленных и шероховатых бревенчатых поверхностей 4 - 6 м<sup>2</sup>/л

**Плотность** прим. 1,2 г/мл

**Время высыхания, +23°C / 50 % RH**

- на ощупь

через 4 часа

- нанесение следующего слоя

через 1 сутки

При пониженной температуре и/или высокой влажности процесс высыхания замедляется.

**Разбавитель, очистка инструментов**

Вода. Рабочие инструменты немедленно промыть теплой водой и моющим средством после работы.

**Глянец**

Совершенно матовая

**Цвета**

Красная

**Атмосфероустойчивость**

Хорошая. Краска образует дышащую поверхность, которая не шелушится и не трескается, а только со временем изнашивается.

**Упаковочные размеры**

Красная 10 L

(доступность зависит от страны)

**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ**

ВНИМ! По поводу риска самовоспламенения, отходы, образующиеся из изделия, туман от распыления и загрязненная ветошь и т.д. следует хранить в пожаробезопасном месте, в герметично закрытой емкости. Погружение в воду также рекомендуется.

**См. на обороте**

---

**ИНСТРУКЦИЯ ПО  
ПРИМЕНЕНИЮ****Подготовка поверхности**

Неокрашенная распиленная доска и шероховатая бревенчатая поверхность: Удалить щеткой пыль и грязь, а также снимающиеся древесные волокна. Пораженные плесенью поверхности вымыть средством для очистки фасадов RENSA FACADE. Металлические части загрунтовать антикоррозионной краской FERREX AQUA.

Поверхности, ранее окрашенные красной краской: удалить с поверхности неплотный слой краски стальной щеткой. Защитить ржавеющие металлические части антикоррозионной краской FERREX AQUA.

**Нанесение**

Во избежание разнооттечности, следует в одну емкость приготовить достаточное количество краски. Тщательно перемешать краску и проверить оттенок. Таким образом, можно избежать образования разницы в оттенке.

При необходимости разбавить водой.

Краску наносить кистью или щеткой в 1 - 2 слоя.

Во время прекращения работы рабочие принадлежности и опустить в воду и после окончания работы немедленно их промыть, чтобы краска не успела высохнуть.

**Условия нанесения**

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Во время нанесения и высыхания краски температура воздуха, окрашиваемой поверхности и краски должна быть выше +5°C, относительная влажность воздуха ниже 80%.

**Хранение**

Защищать от мороза.

---

Приведенные данные получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта. Все числовые значения носят рекомендательный характер и зависят, в частности, от оттенка и степени блеска. Так, как мы не можем повлиять на условия нанесения и использования краски, то мы несем ответственность только за ее качество и гарантируем, что она соответствует требованиям качества ТЕКНОС. Мы не отвечаем за ущерб, вызванный несоблюдением инструкции по применению или использованием материала не по назначению. На нашей странице [www.teknos.com](http://www.teknos.com) Вы найдете самую новую информацию по спецификации изделий, паспортам по технике безопасности и систем окраски.

---



VE\_759\_Tuoteseloste.pdf