

Лиукуэсте

Лиукуэсте

ТИП

Специальный порошок для придания грубости и противоскольжения поверхности. Содержит полые легкие силикатные микрошарики с максимальным размером 300 мкм.



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначен для обеспечения сопротивления скольжению в качестве добавки к таким краскам для металлических крыш и пола.

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначен для обеспечения сопротивления скольжению в качестве добавки к таким краскам для металлических крыш и пола, как, например, Аквакоат, Бетолюкс, Бетолюкс Аква, Новопокс, Панссаримаали и Панссари Аква.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



Цвета	Серый.
Тара	1/3 л (пр. 150 г).
Температура плавления	1200-1350° С.
Твердость	5 по шкале Мооса.
Средняя толщина стенки	5-10% диаметра шарика
Плотность	Ок. 0,4 г/см3.
Хранение	Тару хранить плотно закрытой во избежание увлажнения и попадания пыли в порошок.
Код	007 9200
Свидетельство о государственной регистрации	 Свидетельство о государственной регистрации

Лиукуэсте

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Обработка

В случае применения порошка против скольжения система окраски обязательно должна состоять минимум из 2 слоев краски и порошок добавляется в последний, т.е. верхний слой.

Соотношение смешивания: банка порошка, т.е. 1/3 л (ок. 150 гр) на 10 л краски. Соответственно в 3 л краски добавляется чуть меньше трети содержания 1/3-литровой банки. Более подробная информация по применению и соотношению смешивания находится в технической спецификации на используемую краску.

ОХРАНА ТРУДА

Состав порошка не предполагает наличие предупредительной маркировки. Работу выполнять с особой тщательностью, избегая лишнего соприкосновения с материалом. На продукт имеется паспорт техники безопасности.



[Паспорт техники безопасности](#)

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

Пустые, сухие банки можно вывозить на свалку – соблюдать местное законодательство.

ТРАНСПОРТИРОВКА VAK/ADR -

[Назад](#)

Выбрали продукт?
Найдите ближайший магазин в вашем городе

