


# Новапласт 20 ремонтная краска

## Новапласт 20 ремонтная краска



<b>ТИП</b>	Водоразбавляемая полимерная краска, не содержащая растворителей.
<b>ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ</b>	Предназначена для окраски бетонных, оштукатуренных и зашпатлеванных поверхностей, гипсовых и древесностружечных и древесноволокнистых плит внутри здания.
<b>ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ</b>	Применяется для окраски стен и потолков в сухих помещениях, например, в жилых помещениях, кухнях, офисных помещениях и общественных помещениях с низкой нагрузкой.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



Базис	А и С
Цвета	Колеруется в цвета гаммы «Тиккурила Симфония». Колерованный продукт содержит небольшое количество растворителей.
Степень блеска	Полуматовая
Класс эмиссии строительного материала	M1
Расход	На впитывающие поверхности – 5-7 м <sup>2</sup> /л. На невпитывающие поверхности – 9-11 м <sup>2</sup> /л.
Тара	Базис А: 2,7 л, 9 л, 18 л. Базис С: 9 л, 18 л.
Разбавитель	Вода
Способ нанесения	Наносится кистью, распылением или валиком. При нанесении распылением под высоким давлением применять сопло 0,017"-0,021", разбавить на 0-10% по объему.
Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%	От пыли – 30 минут. Следующий слой можно наносить через 1-2 часа.
Стойкость к мытью	Выдерживает более 5 000 проходов щеткой.
Стойкость к химикатам	Выдерживает чистящие химикаты и слабые растворители, например, уайт-спирит.
Термостойкость	85°C сухого тепла.
Стойкость к мокрому трению	2 класс по ISO 11998.
Сухой остаток	Ок. 40%.
Плотность	Ок. 1,3 кг/л.
Хранение	Защищать от мороза!
Код	883-серия
Свидетельство о государственной регистрации	 <a href="#">Свидетельство о государственной регистрации</a>

## Новапласт 20 ремонтная краска

Сертификат  
пожарной  
безопасности

 [Пожарный сертификат](#)

## Новапласт 20 ремонтная краска

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при обработке	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура воздуха должна быть не ниже +5 °С и относительная влажность воздуха – не выше 80 %.
Предварительная подготовка	Неокрашенная поверхность: Очистить поверхность от грязи и пыли. При необходимости, выправить поверхность подходящей шпатлевкой серии "Престо" или "Престонит". Высохшую поверхность отшлифовать, пыль от шлифовки удалить. Загрунтовать, например, краской "Новапласт 2".  Ранее окрашенная поверхность: Вымыть поверхность разбавленным раствором "Маалипесу", затем тщательно промыть водой и дать просохнуть. Твердую, глянцевую поверхность отшлифовать до матового состояния. Пыль от шлифовки удалить. Выправить неровности подходящей шпатлевкой серии "Престо" или "Престонит". Высохшую поверхность отшлифовать и пыль удалить. При необходимости, загрунтовать краской "Новапласт 2".
Окраска	Краску тщательно перемешать перед применением. При необходимости, разбавить водой. Наносить валиком, кистью или распылением в 1–2 слоя.
Очистка инструментов	Лишнюю краску удалить с инструмента и незамедлительно промыть его водой, Слегка затвердевшую краску рекомендуется удалить моющим средством для кистей "Пенсселипесу".
Уход	Избегать применения моющих средств и сильной очистки свежеекрасочной поверхности, так как свежее покрытие достигает своей окончательной твердости и стойкости в течение ок. одного месяца после окраски. При необходимости очистки поверхности в данный период можно применить легкую очистку влажной мягкой тканью.  Примерно через месяц после окраски готовое покрытие можно очищать нейтральными (рН 6–8) моющими средствами с помощью мягкой ткани или губки. Особенно грязные поверхности можно очищать слабыми щелочными моющими средствами (рН 8–10). Придерживаться указаний производителя моющего средства. После очистки поверхность необходимо тщательно промыть чистой водой.
Ремонтная окраска	Поверхности, окрашенные ранее краской "Новапласт 20", можно окрашивать соответствующей по типу водоразбавляемой краской. См. пункт "Предварительная подготовка".

### ОХРАНА ТРУДА

Состав продукта не предполагает предупредительной маркировки. Работу выполнить с большой осторожностью и тщательностью, избегая длительного ненужного соприкосновения с материалом. На продукт имеется паспорт техники безопасности.

 [Паспорт техники безопасности](#)

### ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно вывезти на свалку – соблюдать местное законодательство.

### ТРАНСПОРТИРОВКА VAK/ADR -

[Назад](#)

**Выбрали продукт?  
Найдите ближайший магазин в вашем городе**



Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по

## Новапласт 20 ремонтная краска